



Clariana



*Buenos papeles hechos
por Buena gente*

Good papers made by Good people

ESPECIFICACIÓN COMERCIAL

DENOMINACIÓN: **COLOR PLUS CARTULINA**

Característica	Unidad	Media	Máximo	Mínimo	Según Norma
Gramaje	gr./m ²	Según pedido ± 4 %			UNE-57014-74
Blancura (457 mm)	%	---	---	---	UNE-57062-72
Lisura (Bendtsen) CT	ml/min.	130	255	100	UNE-57080-88
Lisura (Bendtsen) CF	ml/min.	135	315	100	UNE-57080-88
Porosidad (Bendtsen)	ml/min.	1000	1500	600	UNE-57066-86/2
Encolado Cobb 60" Tela	gr. H ₂ O	30	35	25	UNE-57027-74
Encolado Cobb 60" Filtro	gr. H ₂ O	30	35	25	UNE-57027-74
Mano	cm ³ /gr	1,30	1,37	1,20	UNE-EN 20534
Espesor	μ	Calcular s/ gramaje (Mano * gramaje)			UNE-57004-88
Humedad	%	5,5	6.0	5.0	UNE-57005-90
Resistencia L	m	5000	7000	4000	UNE-57028-74
Resistencia T	m	3000	5000	2500	UNE-57028-74

Departamento de Calidad	Dirección General
	
Manuel Cheza	Miguel Goenaga





Clariana

*Buenos papeles hechos
por Buena gente
Good papers made by Good people*

COMMERCIAL SPECIFICATION

QUALITY: **COLOR PLUS CARTULINA**

Physical Propierities	Unity	Average	Maximum	Minimum	Norm
Substance	gr./m ²		As Order ± 4 %		UNE-57014-74
Whiteness Elrepho 2000	%	---	---	---	UNE-57062-72
Smoothness Bendtsen (Inside)	ml/min.	130	255	100	UNE-57080-88
Smoothness Bendtsen (Outside)	ml/min.	135	315	100	UNE-57080-88
Porosity Bendtsen	ml/min.	1000	1500	600	UNE-57066-86/2
Sizing Cobb 60" (Inside)	gr. H ₂ O	30	35	25	UNE-57027-74
Sizing Cobb 60" (Outside)	gr. H ₂ O	30	35	25	UNE-57027-74
Bulk	cm ³ /gr	1,30	1,37	1,20	UNE-EN 20534
Thickness	μ	Calculate Bulk * Substance			UNE-57004-88
Moisture	%	5,5	6.0	5.0	UNE-57005-90
Tensile Strength (M.D.)	m	5000	7000	4000	UNE-57028-74
Tensile Strength (C.D.)	m	3000	5000	2500	UNE-57028-74

Quality Department	General Management
	
Manuel Cheza	Miguel Goenaga