



Clariana

*Buenos papeles hechos
por Buena gente*

Good papers made by Good people

ESPECIFICACIÓN COMERCIAL

DENOMINACIÓN:

GREASECLAR

Característica	Unidad	Media	Máximo	Mínimo	Según Norma
Gramaje	gr./m ²	Según pedido ± 4 %			UNE-57014-74
Blancura (457 mm)	%	>80	>80	>80	UNE-57062-72
Lisura (Bendtsen) CT	ml/min.	130	200	120	UNE-57080-88
Lisura (Bendtsen) CF	ml/min.	170	220	150	UNE-57080-88
Porosidad (Bendtsen)	ml/min.	15	30	0	UNE-57066-86/2
Encolado Cobb 60" Tela	gr. H ₂ O	18	25	15	UNE-57027-74
Encolado Cobb 60" Filtro	gr. H ₂ O	18	25	15	UNE-57027-74
Mano	cm ³ /gr	1,19	1,21	1,17	UNE-EN 20534
Espesor	μ	Calcular s/ gramaje (Mano * gramaje)			UNE-57004-88
Humedad	%	6,5	6,5	6,5	UNE-57005-90
Resistencia L	m	10000	10800	9000	UNE-57028-74
Resistencia T	m	4500	5500	3500	UNE-57028-74
Resistencia a la grasa	kit	7	9	6	TAPPI 559
Resistencia en humedo	%	22	26	19	DIN-378:2001

Departamento Calidad	Dirección General
Manuel Cheza	Miguel Goenaga



Clariana



*Buenos papeles hechos
por Buena gente
Good papers made by Good people*

COMMERCIAL SPECIFICATION

QUALITY:

GREASECLAR

Physical Proprieties	Unity	Average	Maximum	Minimum	Norm
Substance	gr./m ²		As Order ± 4 %		UNE-57014-74
Whitheness Elrepho 2000	%	>80	>80	>80	UNE-57062-72
Smoothness Bendtsen (Inside)	ml/min.	130	200	120	UNE-57080-88
Smoothness Bendtsen (Outside)	ml/min.	170	220	150	UNE-57080-88
Porosity Bendtsen	ml/min.	15	30	0	UNE-57066-86/2
Sizing Cobb 60" (Inside)	gr. H ₂ O	18	25	15	UNE-57027-74
Sizing Cobb 60" (Outside)	gr. H ₂ O	18	25	15	UNE-57027-74
Bulk	cm ³ /gr	1,19	1,21	1,17	UNE-EN 20534
Thickness	μ	Calculate Bulk * Substance			UNE-57004-88
Moisture	%	6,5	6,5	6,5	UNE-57005-90
Tensile Strength (M.D.)	m	10000	10800	9000	UNE-57028-74
Tensile Strength (C.D.)	m	4500	5500	3500	UNE-57028-74
Wet Strenght	%	22	26	19	DIN-3781:2001
Greaseproofness	Kit value	7	9	6	TAPPI 559 cm02

Quality Department	General Management
	
Manuel Cheza	Miguel Goenaga